



- KIWA en DVGW347 gecertificeerde bouwstof
- Chromatarm
- Lage waterdoorlaatbaarheid
- Eenvoudig te verwerken
- Milieu-hygiënisch certificaat
- Zeer gering materiaalverbruik

NL BSB®

Productcertificaat
K104976/03

Uitgegeven: 01-12-2021
Geldig tot: onbepaald

Thermokraft 1.0 Eco Plus is een verdichtingsmateriaal die zich optimaal en efficiënt laat verwerken voor het (ver)vullen van ondergrondse holle ruimtes en geothermie. De tijd van aanmengen dient afgestemd te worden op het type mengsysteem.

Warmtegeleiding W/(m-k)	1,0
Verbruik	350 Kg/m ³
Watertoevoeging	868 L/m ³
Gewicht gereed product	~1,218kg/dm ³
Watertoevoeging per 25kg L	62 L
Verwerkingstemperatuur °C	vanaf + 5 °C tot max. 25 °C spoedig verwerken
Drukvastheid na 28 dagen	0,8 N/mm ²
Marstrechtertijd s/l	60
Verwerkingstijd	Na aanmengen spoedig verwerken. Thermokraft 1.0 Eco Plus is goed te verwerken tot een verpomptbaar verdichtingsmateriaal in handels verkrijgbare mengmachines met toevoeging van schoon water wat voldoet aan actueel drinkwaterbesluit.
Permeabiliteit	<1.10 ⁻¹⁰ m/s
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende toestand, is het product 3 maanden houdbaar, mits het droog en lichtarm wordt opgeslagen.
Verpakking	Big Bag ca.1000 Kg / Inliner / Uitloop / Afdekhoes op éénwegpallet
Milieu hygiënische verklaring/certificaat	Ja, voldoet aan DVGW347 / Ja, KIWA NL BSB , NV- Bouwstof
Soortelijk gewicht	0,95 t/ m ³

Opmerking

Het product is op basis van hydraulisch bindmiddel en mineraal houdende vulstoffen.

Bevat cement, reageert met water en is alkalisch, vandaar huid en ogen beschermen. Indien er toch contact met huid ontstaat, grondig met water spoelen. Bij contact met ogen of mond, contact opnemen met huisarts.

Het product is niet onderworpen aan de verordening gevaarlijke stoffen. Veiligheidsvoorschriften Thermokraft 1.0 Eco Plus in acht nemen.

RK-Verwaltung GmbH

Goethestrasse
D-26655 Westerstede
Germany
www.rkv-benelux.nl